



d'invention

Certificat d'utilité

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 22 JUIL 2009

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Planche', is written over a horizontal line.

Martine PLANCHE



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

► N° Indigo 0 825 83 85 87
0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

Répond à l'INPI

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa
N° 11354*04

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 @ W / 030103

REMISE DES PIÈCES DATE 15 MARS 2004 LIEU 75 INPI PARIS 34 SP N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 15 MARS 2004 N° 0402646		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE RHODIA SERVICES BOITTIAUX Vincent Direction de la Propriété Industrielle 40 rue de la Haie Coq 93306 AUBERVILLIERS CEDEX	
Vos références pour ce dossier (facultatif) R 04023			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date _____ N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale		<input type="checkbox"/> N° _____ Date _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) EMULSION SECHEE, SON PROCEDE DE PREPARATION, ET SES UTILISATIONS			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		RHODIA CHIMIE	
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN		6 4 2 0 1 4 5 2 6	
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue	26 rue Alphonse Le Gallo	
	Code postal et ville	9 2 5 1 2 BOULOGNE BILLANCOURT	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		FRANCAISE	
N° de téléphone (facultatif)		01 55 38 40 00 N° de télécopie (facultatif) 01 55 38 44 00	
Adresse électronique (facultatif)			
		<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	

Remplir impérativement la 2^{ème} page

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ****REQUÊTE EN DÉLIVRANCE**
page 2/2**BR2**

REMISE DES PIÈCES	15 MARS 2004
DATE	75 INPI PARIS 34 SP
LIEU	0402646
N° D'ENREGISTREMENT	
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	

DB 540 W / 191203

6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)			
Nom		BOITTIAUX	
Prénom		Vincent	
Cabinet ou Société		RHODIA SERVICES Direction de la Propriété Industrielle	
Nationalité			
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		11909	
Adresse	Rue	40 rue de la Haie Coq	
	Code postal et ville	[9 3 3 0 1 6] AUBERVILLIERS CEDEX	
	Pays	FRANCE	
N° de téléphone (facultatif)		01 53 56 54 02	
N° de télécopie (facultatif)		01 53 56 54 10	
Adresse électronique (facultatif)			
7 INVENTEUR(S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Choix à faire obligatoirement au dépôt (cf. Notice explicative Rubrique 8)	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG [] [] [] [] []	
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) BOITTIAUX Vincent Direction de la Propriété Industrielle 15/03/04		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

Emulsion séchée, son procédé de préparation et ses utilisations

La présente invention a pour objet une émulsion séchée. Elle a plus précisément pour objet une émulsion séchée comprenant une phase hydrophobe liquide et une
5 matrice polymérique hydrosoluble ou hydrodispersable dont la teneur en phase hydrophobe est élevée. L'invention a également pour objet un procédé de préparation de l'émulsion séchée, et des utilisations de ladite émulsion.

Les émulsions séchées sont des compositions comprenant une phase
10 hydrophobe liquide dispersée dans une matrice solide. Elles sont susceptibles d'être obtenues par séchage d'une émulsion comprenant une phase aqueuse dans laquelle est dispersée la phase hydrophobe liquide, la phase aqueuse comprenant le composé hydrosoluble ou hydrodispersable qui constituera toute ou partie de la matrice après séchage. Des compositions sous forme d'émulsions séchées et leurs procédés de
15 préparation sont connus de l'homme du métier. Les émulsions séchées se présentent généralement sous forme de poudre ou de granulés.

On connaît ainsi des émulsions séchées comprenant une matrice de polymère électrolyte, par exemple un polymère d'acide acrylique, tel que décrit dans le document WO 97/15385 (R 95139G1). On connaît également des émulsions séchées dont la
20 matrice comprend un polymère comprenant des unités hydrophiles et des unités comprenant des groupes ou greffons hydrophobes, tel que décrit dans les documents WO 00/26280 (R 98145), WO 02/32563 (R 00137), et WO 03/006148 (R 01103). On connaît également des émulsions séchées dont la matrice est un amidon éventuellement modifié, tel que décrit dans le document WO 99/55819 ou dans le
25 document US 3971852. L'utilisation d'autres matrices est également décrite dans les documents WO 97/15386 (R 95140), WO 97/15387 (R 95141), WO 99/38611 (R 98011) et WO 99/38945 (R 98010). On connaît également l'utilisation d'alcool polyvinylique.

Le document WO 03/002242 décrit le séchage d'émulsions comprenant une phase hydrophobe dispersée dans une phase aqueuse comprenant une forte teneur en
30 sel d'isopropylammonium de glyphosate et un copolymère à blocs amphiphile. Un tel séchage mène à une matrice comprenant une très forte teneur en sel. La présence de telles teneurs en sels est généralement inutile, donc coûteuse, pour les applications auxquelles les émulsions séchées sont destinées. Elle influe de plus sur le comportement de la matrice. On préfère souvent éviter la présence de fortes teneurs en
35 sels.

Les émulsions séchées sont généralement destinées à être dispersées dans une composition aqueuse pour obtenir une émulsion comprenant la phase hydrophobe



2

dispersée dans la composition aqueuse. Les émulsion séchées peuvent ainsi faciliter ou rendre économique la manipulation et/ou le transport et/ou la vectorisation et/ou la protection de la phase hydrophobe. Les émulsions séchées peuvent ainsi être formulées avec d'autres composés solides et être mises en présence d'eau par l'utilisateur final. On peut ainsi par exemple réaliser des mélanges de poudres. C'est le cas par exemple pour certaines compositions phytosanitaires, et pour des formulations détergentes en poudres ou granulés. Les émulsions séchées peuvent également être mises en présence d'eau par un opérateur préparant une formulation aqueuse comprenant la phase hydrophobe. On note aussi qu'il peut être intéressant de déclencher la re-dispersion par un facteur externe (par exemple un changement de pH, de température, de composition chimique de l'environnement, par la libération de substances aqueuses telles que l'urine ou la sueur...) ou de contrôler la cinétique de la re-dispersion.

Des qualités d'une émulsion séchée incluent: une re-dispersion aisée dans l'eau, pas de coalescence de la phase hydrophobe non miscible à l'eau pendant le séchage et/ou à la redispersion, une bonne coulabilité de poudre, une forme aisément manipulable, par exemple non huileuse. La matrice des émulsions séchées a parfois en elle même peu d'utilité dans la formulation ou l'utilisation finale. En revanche elle constitue une aide au moins temporaire très appréciable. Le champ d'application des émulsions séchées est donc limité par la quantité et la nature (et donc le coût) de la matrice, en balance avec le bénéfice apporté. Plus la quantité de matrice est importante, moins l'intérêt de cette aide est avéré. Jusqu'à maintenant on ne connaissait pas d'émulsions séchées pouvant comprendre moins de 30% en poids de matrice tout en présentant une forme aisément manipulable et/ou des propriétés de re-dispersion satisfaisantes.

On a à présent trouvé de nouvelles émulsions séchées permettant de résoudre des difficultés mentionnées ci-dessus et d'élargir leurs champs d'applications.

Ainsi l'invention propose une émulsion séchée comprenant une matrice comprenant un polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, dans laquelle est dispersée une phase hydrophobe liquide, caractérisée en ce que:

- le polymère hydrosoluble ou hydrodispersable compris dans la matrice comprend un copolymère à blocs hydrosoluble ou hydrodispersable comprenant un ou plusieurs bloc(s) hydrophile(s) A et un ou plusieurs blocs hydrophobe(s) B, seul ou en mélange avec un autre polymère hydrosoluble ou hydrodispersable,
- le rapport pondéral entre la phase hydrophobe et la matrice est supérieur à 70/30, de préférence supérieur à 80/20, et

- la matrice comprend au moins 50% en poids de polymère hydrosoluble ou hydrodispersable.

L'invention a également propose également un procédé de préparation de telles émulsions, et des utilisations.

5

Définitions

Dans la présente demande, par polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, on entend un polymère qui à concentration de 10% en poids dans de l'eau, à une température de 25°C, ne présente pas de séparation macroscopique de phase. Dans la présente
10 demande la qualité hydrosoluble ou hydrodispersable s'entend au pH de préparation de l'émulsion séchée et/ou au pH d'utilisation de l'émulsion séchée lors de la re-dispersion.

Dans la présente demande, par phase hydrophobe, on entend un composé ou une composition comprenant plusieurs composés, non miscible à l'eau (formant une
15 séparation macroscopique de phases), à une concentration de 10% en poids, à une température de 25°C. Dans la présente demande la qualité de phase hydrophobe ou hydrodispersable s'entend au pH de préparation de l'émulsion séchée et/ou au pH d'utilisation de l'émulsion séchée lors de la re-dispersion.

20 Dans la présente demande, on désigne par unité dérivant d'un monomère une unité qui peut être obtenue directement à partir dudit monomère par polymérisation. Ainsi, par exemple, une unité dérivant d'un ester d'acide acrylique ou méthacrylique ne couvre pas une unité de formule $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{COOH})-$, $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{COOH})-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-$,
respectivement, obtenue par exemple en polymérisant un ester d'acide acrylique ou
25 méthacrylique, ou de l'acétate de vinyle, respectivement, puis en hydrolysant. Une unité dérivant d'acide acrylique ou méthacrylique couvre par exemple une unité obtenue en polymérisant un monomère (par exemple un ester d'acide acrylique ou méthacrylique), puis en faisant réagir (par exemple par hydrolyse) le polymère obtenu de manière à
obtenir des unités de formule $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{COOH})-$, ou $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{COOH})-$. Une unité
30 dérivant d'un alcool vinylique couvre par exemple une unité obtenue en polymérisant un monomère (par exemple un ester vinylique), puis en faisant réagir (par exemple par hydrolyse) le polymère obtenue de manière à obtenir des unités de formule $-\text{CH}_2-$
 $\text{CH}(\text{OH})-$.

35 Dans la présente demande, sauf mention contraire, les masses molaires moyennes sont des masses molaires moyennes en nombre, mesurées par chromatographie d'exclusion stérique dans un solvant approprié, couplée à un détecteur de diffusion de lumière multi-

- la matrice comprend au moins 50% en poids de polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, de préférence au moins 80% en poids.

De préférence, la matrice ne comprend pas plus de 20%, de préférence pas plus de 10%, en poids d'un sel.

5 L'invention a également propose également un procédé de préparation de telles émulsions, et des utilisations.

Définitions

10 Dans la présente demande, par polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, on entend un polymère qui à concentration de 10% en poids dans de l'eau, à une température de 25°C, ne présente pas de séparation macroscopique de phase. Dans la présente demande la qualité hydrosoluble ou hydrodispersable s'entend au pH de préparation de l'émulsion séchée et/ou au pH d'utilisation de l'émulsion séchée lors de la re-dispersion.

15 Dans la présente demande, par phase hydrophobe, on entend un composé ou une composition comprenant plusieurs composés, non miscible à l'eau (formant une séparation macroscopique de phases), à une concentration de 10% en poids, à une température de 25°C. Dans la présente demande la qualité de phase hydrophobe ou hydrodispersable s'entend au pH de préparation de l'émulsion séchée et/ou au pH d'utilisation de l'émulsion séchée lors de la re-dispersion.

20 Dans la présente demande, on désigne par unité dérivant d'un monomère une unité qui peut être obtenue directement à partir dudit monomère par polymérisation. Ainsi, par exemple, une unité dérivant d'un ester d'acide acrylique ou méthacrylique ne couvre pas une unité de formule $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{COOH})-$, $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{COOH})-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-$, respectivement, obtenue par exemple en polymérisant un ester d'acide acrylique ou

25 méthacrylique, ou de l'acétate de vinyle, respectivement, puis en hydrolysant. Une unité dérivant d'acide acrylique ou méthacrylique couvre par exemple une unité obtenue en polymérisant un monomère (par exemple un ester d'acide acrylique ou méthacrylique), puis en faisant réagir (par exemple par hydrolyse) le polymère obtenu de manière à obtenir des unités de formule $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{COOH})-$, ou $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{COOH})-$. Une unité

30 dérivant d'un alcool vinylique couvre par exemple une unité obtenue en polymérisant un monomère (par exemple un ester vinylique), puis en faisant réagir (par exemple par hydrolyse) le polymère obtenue de manière à obtenir des unités de formule $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-$.

35 Dans la présente demande, sauf mention contraire, les masses molaires moyennes sont des masses molaires moyennes en nombre, mesurées par chromatographie d'exclusion stérique dans un solvant approprié, couplée à un détecteur de diffusion de lumière multi-

angle (GPC-MALLS). Dans la présente demande, on peut aussi se référer à des masses molaires moyennes théoriques, déterminées à partir des masses de constituants utilisés pour préparer les polymères.

Typiquement, la masse molaire moyenne théorique M d'un bloc, d'une chaîne latérale, d'un squelette, de chaînes périphériques, ou d'un cœur est calculée selon la formule suivante:

$$M = \sum_i M_i * \frac{n_i}{n_{precursor}},$$

où M_i est la masse molaire d'un monomère i , n_i est le nombre de moles du monomère i , $n_{precursor}$ est le nombre de moles d'un composé auquel sera liée la chaîne macromoléculaire du bloc, chaîne latérale, squelette, chaîne périphérique, ou cœur. Ce composé peut être un agent de transfert (ou un groupe de transfert) ou un amorceur, un bloc précédent etc. S'il s'agit d'un bloc précédent, le nombre de moles peut être considéré comme le nombre de moles d'un composé auquel la chaîne macromoléculaire dudit bloc précédent a été liée, par exemple un agent de transfert (ou un groupe de transfert) ou un amorceur.

Dans la présente demande, le terme « bloc hydrophobe » est utilisé dans son sens usuel de « qui n'a pas d'affinité pour l'eau »; cela signifie qu'un polymère dont le bloc est constitué, pris seul (de même composition et de même masse molaire), formerait une solution macroscopique diphasique dans de l'eau distillée à 25°C, à une concentration supérieure à 1% en poids.

Dans la présente demande, le terme « bloc hydrophile » est également utilisé dans son sens usuel de « qui a de l'affinité pour l'eau », cela signifie que le bloc n'est pas susceptible de former une solution macroscopique diphasique dans de l'eau distillée à 25°C à une concentration supérieure à 1% en poids.

Ingrédients de l'émulsion séchée

L'émulsion séchée comprend une matrice comprenant un polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, dans laquelle est dispersée une phase hydrophobe liquide. La phase hydrophobe liquide est présente sous forme d'inclusions (gouttelettes) dans la matrice, avantageusement d'une taille moyenne comprise entre 0,1 et 50 μm , de préférence entre 1 et 10 μm , par exemple entre 1 et 5 μm (déterminée à l'aide d'un granulomètre à diffraction laser HORIBA). La taille moyenne peut varier selon l'application finale.

On détaille ci-dessous différents ingrédients pouvant entrer dans la composition de l'émulsion sèche.

Phase hydrophobe

5 La phase hydrophobe peut comprendre toutes sortes de composés, seuls ou en mélanges, éventuellement en solution ou en dispersion dans un solvant hydrophobe. Bien entendu, la phase hydrophobe peut n'être constituée que d'un simple liquide hydrophobe.

10 On cite à titre d'exemples de phase hydrophobe ou de composés compris dans la phase hydrophobe:

- les silicones, par exemple des huiles et gommages silicones, de type MD, MTD, MQ, éventuellement solubilisées dans des solvants, et éventuellement fonctionnalisées par des groupes tels que des amines, alcools, polyols etc. De tels silicones sont connues de l'homme du métier.

15 - les parfums.

- les huiles organiques, minérales ou végétales ou minérales, et les dérivés de ces huiles, lesdites huiles et dérivés étant non miscibles à l'eau.

- les solvants organiques non miscibles à l'eau.

20 - les matières actives non hydrosolubles ou hydrodispersables, éventuellement solubilisées dans un solvant.

- leurs mélanges, en solutions, dispersions, ou émulsions.

Dans le domaine de l'agrochimie, les matières actives phytosanitaires peuvent être choisies parmi la famille des α -cyano-phénoxybenzyl carboxylates ou des α -cyano-halogénophénoxy-carboxylates, la famille des N-méthylcarbonates comprenant des substituants aromatiques, les matières actives telles que Aldrin, Azinphos-methyl, Benfluralin, Bifenthrin, Chlorphoxim, Chlorpyrifos, Fluchloralin, Fluroxypyr, Dichloruos, Malathion, Molinate, Parathion, Permethrin, Profenofos, Propiconazole, Prothiofos, Pyrifenox, Butachlor, Metolachlor, Chlorimephos, Diazinon, Fluazifop-P-butyl, 25 Heptopargil, Mecarbam, Propargite, Prosulfocarb, Bromophos-ethyl, Carbophenothion, Cyhalothrin, Novaluron, Deltaméthrine, Pendimethalin. Les matières actives phytosanitaires peuvent être mises en œuvre en présence d'additifs classiques, choisis par exemple parmi les adjuvants permettant d'augmenter l'efficacité de la matière active, les agents anti-mousses, les agents anti-mottants, des charges, hydrosolubles ou non.

30

On peut de même citer en tant que matières actives convenables dans le domaine des formulations phytosanitaires, les huiles végétales, minérales, les huiles silicones, les anti-mousses silicones, etc.

- 5 A titre d'exemples de matières actives utilisables dans le domaine de la cosmétique on peut citer les huiles silicones appartenant notamment à la famille des diméthicones ; les vitamines lipophiles, comme la vitamine A et ses dérivés, la vitamine B2, l'acide pantothénique, la vitamine D et la vitamine E ; les mono-, di- et triglycérides ; les parfums ; les bactéricides ; les agents absorbeurs d'UV, comme les dérivés aminobenzoate de type PABA et PARA, les salicylates, les cinnamates, les anthranilates, les dibenzoylméthanes, les dérivés du camphre et leurs mélanges.

- 10 Les agents anti-vieillessement peuvent de même être utilisés. A titre d'exemples de tels agents on peut citer notamment les rétinoïdes, les acides α - et β - hydroxy, leurs sels et leurs esters, les vitamines liposolubles, le palmitate d'ascorbyle, les
15 céramides, les pseudo-céramides, les phospholipides, les acides gras, les alcools gras, le cholestérol, les stérols et leurs mélanges. Comme acides gras et alcools préférés, on peut plus particulièrement citer ceux possédant des chaînes alkyles, linéaires ou ramifiées contenant de 12 à 20 atomes de carbone. Il peut notamment s'agir d'acide linoléique.

- 20 On peut de même mettre en œuvre des agents anti-cellulite, tels que notamment l'isobutylméthylxanthine et la théophylline ; ainsi que des agents anti-acné, comme par exemple le résorcinol, l'acétate de résorcinol, le peroxyde de benzoyle et de nombreux composés naturels.

- Les arômes, parfums, huiles essentielles, essences, peuvent aussi être utilisés
25 en tant que matière active hydrophobe. A titre d'exemple, on peut citer les huiles et/ou essences de menthe, de menthe verte, de menthe poivrée, de menthol, de vanille, de cannelle, de laurier, d'anis, d'eucalyptus, de thym, de sauge, de feuille de cèdre, de noix de muscade, de citrus (citron, citron vert, pamplemousse, orange), de fruits (pomme, poire, pêche, cerise, prune, fraise, framboise, abricot, ananas, raisin, etc.),
30 seules ou en mélanges.

Les agents anti-microbiens peuvent être choisis parmi le thymol, le menthol, le triclosan, le 4-hexylrésorcinol, le phénol, l'eucalyptol, l'acide benzoïque, le peroxyde benzoïque, le parabène de butyle, et leurs mélanges.

- A titre d'exemples de matières actives convenables à l'invention et utilisables
35 dans le domaine des peintures, on peut citer les résines alkydes, les résines époxy, les isocyanates bloqués ou non.

Dans le domaine du papier, on peut citer entre autres les résines telles que le dimère d'alkylcétène (AKD) ou l'anhydride alcényle succinique (ASA).

Dans le domaine de la détergence, on peut mentionner en tant que matière active possible, les silicones aminées en tant qu'agent adoucissant, les anti-mousses silicones, les agents anti-microbiens, les parfums, huiles et essences, etc. A ce titre, on pourra se référer à la liste des composés de ce type, indiqués dans le cadre de

5

matières actives pour le domaine de la cosmétique.

Parmi les matières actives hydrophobes convenables, on peut aussi mentionner:

- les huiles/grasses/cires organiques d'origine animale ou d'origine végétale ;
- les huiles/cires minérales ;
- 10 - les produits issus de l'alcoolyse des huiles précitées ;
- les mono-, di- et tri- glycérides ;
- les acides gras, saturé ou non, comprenant 10 à 40 atomes de carbone ; les esters de tels acides et d'alcool comprenant 1 à 6 atomes de carbone ;
- les monoalcools, saturés ou non, comprenant 8 à 40 atomes de carbone ;

15

ces composés étant utilisés seuls ou en mélange.

Comme huiles / grasses / cires organiques d'origine animale, on peut citer en autres, l'huile de cachalot, l'huile de baleine, l'huile de phoque, l'huile de squalé, l'huile de foie de morue, les grasses de porc, de mouton (suifs), le perhydrosqualène, la cire d'abeille, seules ou en mélange.

20

A titres d'exemples d'huiles / grasses / cires organiques d'origine végétale, on peut mentionner, entre autres, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile d'avocat, l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de pépins de raisin, l'huile de coprah, l'huile de palme, l'huile de graines de coton, l'huile de palmiste, l'huile de babassu, l'huile de jojoba, l'huile de

25

sésame, l'huile de ricin, l'huile de macadamia, l'huile d'amande douce, la cire de carnauba, le beurre de karité, le beurre de cacao, le beurre de cacahuète, seuls ou en mélange.

En ce qui concerne les huiles / cires minérales, on peut citer entre autres les huiles naphthéniques, paraffiniques (vaseline), isoparaffiniques, les cires paraffiniques,

30

seules ou en mélange.

Les produits issus de l'alcoolyse des huiles précitées peuvent aussi être utilisés.

Concernant les acides gras, ces derniers, saturés ou non, comprennent 10 à 40 atomes de carbone, plus particulièrement 18 à 40 atomes de carbone, et peuvent comprendre une ou plusieurs insaturations éthyléniques, conjuguées ou non. Il est à

35

noter que lesdits acides peuvent comprendre un ou plusieurs groupements hydroxyles.

Comme exemples d'acides gras saturés, on peut citer les acides palmitique, stéarique, isostéarique, béhénique.

Comme exemples d'acides gras insaturés, on peut citer les acides myristoléique, palmitoléique, oléique, érucique, linoléique, linolénique, arachidonique, ricinoléique, ainsi que leurs mélanges.

5 Pour ce qui a trait aux esters d'acides gras, on peut citer les esters des acides précédemment listés, pour lesquels la partie dérivant de l'alcool comprend 1 à 6 atomes de carbone, comme les esters méthyliques, éthyliques, de propyliques, isopropyliques, etc.

10 On mentionne que la phase hydrophobe peut comprendre une phase intermédiaire non miscible à l'eau dans laquelle est dispersée une phase interne non miscible ou non soluble dans la phase intermédiaire. Dans ce cas on peut parler d'émulsion multiple séchée.

Bien entendu, il n'est pas exclu que l'émulsion séchée comprenne plusieurs phase hydrophobes différentes dispersées la matrice, consistant deux populations d'inclusions.

15

Polymère hydrosoluble ou hydrodispersable

Le polymère hydrosoluble ou hydrodispersable compris dans la matrice comprend un copolymère à blocs hydrosoluble ou hydrodispersable comprenant un ou plusieurs bloc(s) hydrophile(s) A et un ou plusieurs blocs hydrophobe(s) B, seul ou en mélange

20 avec un autre polymère hydrosoluble ou hydrodispersable.

Si la matrice comprend un mélange du copolymère à blocs et d'un autre polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, la proportion en poids de copolymère à blocs dans le mélange peut être inférieure à 50%.

25 D'une manière préférentielle, au moins un bloc, de préférence au moins deux, dérive de monomères éthyléniquement insaturés, de préférence mono-alpha-éthyléniquement insaturés.

Le copolymère à blocs ou le mélange peut être présenté notamment sous forme de poudre, sous forme de dispersion dans un liquide ou sous forme de solution dans un solvant (eau ou autre).

30

Bloc hydrophile A

Le bloc A comprend des unités hydrophiles, non-ioniques, ioniques (cationiques, anioniques, potentiellement cationiques, potentiellement anioniques ou zwitterioniques) ou potentiellement ioniques, dérivées de monomères hydrophiles, non-ioniques,

35 ioniques ou potentiellement ioniques. Le bloc A peut aussi comprendre des unités hydrophobes dérivées d'au moins un monomère hydrophobe, en quantité suffisamment

Comme exemples d'acides gras insaturés, on peut citer les acides myristoléique, palmitoléique, oléique, érucique, linoléique, linolénique, arachidonique, ricinoléique, ainsi que leurs mélanges.

5 Pour ce qui a trait aux esters d'acides gras, on peut citer les esters des acides précédemment listés, pour lesquels la partie dérivant de l'alcool comprend 1 à 6 atomes de carbone, comme les esters méthyliques, éthyliques, de propyliques, isopropyliques, etc.

10 On mentionne que la phase hydrophobe peut comprendre une phase intermédiaire non miscible à l'eau dans laquelle est dispersée une phase interne non miscible ou non soluble dans la phase intermédiaire. Dans ce cas on peut parler d'émulsion multiple séchée.

15 Bien entendu, il n'est pas exclu que l'émulsion séchée comprenne plusieurs phases hydrophobes différentes dispersées dans la matrice, consistant de deux populations d'inclusions.

Polymère hydrosoluble ou hydrodispersable

20 Le polymère hydrosoluble ou hydrodispersable compris dans la matrice comprend un copolymère à blocs hydrosoluble ou hydrodispersable comprenant un ou plusieurs bloc(s) hydrophile(s) A et un ou plusieurs blocs hydrophobe(s) B, seul ou en mélange avec un autre polymère hydrosoluble ou hydrodispersable.

Si la matrice comprend un mélange du copolymère à blocs et d'un autre polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, la proportion en poids de copolymère à blocs dans le mélange peut être inférieure à 50%.

25 D'une manière préférentielle, au moins un bloc, de préférence au moins deux, dérive de monomères éthyléniquement insaturés, de préférence mono-alpha-éthyléniquement insaturés. Le polymère hydrosoluble ou hydrodispersable est de préférence un copolymère dibloc A-B ou tribloc A-B-A, dont le bloc A est hydrophile et le bloc B est hydrophobe.

30 Le copolymère à blocs ou le mélange peut être présenté notamment sous forme de poudre, sous forme de dispersion dans un liquide ou sous forme de solution dans un solvant (eau ou autre).

Bloc hydrophile A

35 Le bloc A comprend des unités hydrophiles, non-ioniques, ioniques (cationiques, anioniques, potentiellement cationiques, potentiellement anioniques ou zwitterioniques) ou potentiellement ioniques, dérivées de monomères hydrophiles, non-ioniques, ioniques ou potentiellement ioniques. Le bloc A peut aussi comprendre des unités hydrophobes dérivées d'au moins un monomère hydrophobe, en quantité suffisamment

faible pour conserver au bloc un caractère hydrophile. Cette quantité peut aller jusqu'à 10% molaire de l'ensemble des monomères dont dérive le bloc A.

Par unités A_C cationiques ou potentiellement cationiques, on entend des unités qui comprennent un groupe cationique ou potentiellement cationique. Les unités ou groupes cationiques sont des unités ou groupes qui présentent au moins une charge positive (généralement associée à un ou plusieurs anions comme l'ion chlorure, l'ion bromure, un groupe sulfate, un groupe méthylesulfate), quel que soit le pH du milieu où est présent le copolymère. Les unités ou groupes potentiellement cationiques sont des unités ou groupes qui peuvent être neutres ou présenter au moins une charge positive selon le pH du milieu où est présent le copolymère. Dans ce cas on parlera d'unités potentiellement cationiques A_C sous forme neutre ou sous forme cationique. Par extension on peut parler de monomères cationiques ou potentiellement cationiques.

Par unités A_A anioniques ou potentiellement anioniques, on entend des unités qui comprennent un groupe anionique ou potentiellement anionique. Les unités ou groupes anioniques sont des unités ou groupes qui présentent au moins une charge négative (généralement associée à un ou plusieurs cations comme des cations de composés alcalins ou alcalino-terreux, par exemple le sodium, ou groupes cationiques comme l'ammonium), quel que soit le pH du milieu où est présent le copolymère. Les unités ou groupes potentiellement anioniques sont des unités ou groupe qui peuvent être neutres ou présenter au moins une charge négative selon le pH du milieu où est présent le copolymère. Dans ce cas on parlera de d'unités potentiellement anioniques A_A sous forme neutre ou sous forme anionique. Par extension on peut parler de monomères anioniques ou potentiellement anioniques.

Par unités A_N neutres, on entend des unités qui ne présentent pas de charge, quel que soit le pH du milieu où est présent le copolymère.

A titre d'exemples de monomères hydrophiles non-ioniques, on peut mentionner:

- les hydroxyalkylesters d'acides α - β éthyléniquement insaturés comme les acrylates et méthacrylates d'hydroxyéthyle, d'hydroxypropyle, le glycérol monométhacrylate...
- les amides α - β éthyléniquement insaturés comme l'acrylamide, le N,N-diméthyl méthacrylamide, le N-méthylolacrylamide ...
- les monomères α - β éthyléniquement insaturés portant un segment polyoxyalkyléné hydrosoluble du type polyoxyde d'éthylène, comme les polyoxyde d'éthylène α -méthacrylates (BISOMER S20W, S10W, ... de LAPORTE) ou α,ω -diméthacrylates, le SIPOMER BEM de RHODIA (méthacrylate de polyoxyéthylène ω -béhényle), le

SIPOMER SEM-25 de RHODIA (méthacrylate de polyoxyéthylène ω -tristyrylphényle) ...

- les monomères α - β éthyléniquement insaturés précurseurs d'unités ou de segments hydrophiles tels que l'acétate de vinyle qui, une fois polymérisés, peuvent être hydrolysés pour engendrer des unités alcool vinylique ou des segments alcool polyvinylique

- les vinylpyrrolidones

- les monomères α - β éthyléniquement insaturés de type uréido et en particulier le méthacrylamido de 2-imidazolidinone éthyle (Sipomer WAM II de RHODIA).

Des exemples de monomères ioniques ou potentiellement ioniques pouvant être mis en œuvre en quantité mineure sont mentionnés plus loin (concernant la partie A).

A titre d'exemples de monomères hydrophiles potentiellement cationiques (dont peuvent dériver des unités A_C), on peut mentionner :

- les N,N(dialkylaminowalkyl)amides d'acides carboxyliques α - β monoéthyléniquement insaturés comme le N,N-diméthylaminométhyl-acrylamide ou -méthacrylamide, le 2(N,N-diméthylamino)éthyl-acrylamide ou -méthacrylamide, le 3(N,N-diméthylamino)propyl-acrylamide ou -méthacrylamide, le 4(N,N-diméthylamino)butyl-acrylamide ou -méthacrylamide

- les aminoesters α - β monoéthyléniquement insaturés comme le 2(diméthylamino)éthyl acrylate (ADAM), 2(diméthyl amino)éthyl méthacrylate (DMAM), le 3(diméthyl amino)propyl méthacrylate, le 2(tertibutylamino)éthyl méthacrylate, le 2(dipentylamino)éthyl méthacrylate, le 2(diéthylamino)éthyl méthacrylate

- les vinylpyridines

- la vinyl amine

- les vinylimidazolines

- des monomères précurseurs de fonctions amines tels que le N-vinyl formamide, le N-vinyl acétamide, ... qui engendrent des fonctions amines primaires par simple hydrolyse acide ou basique.

A titre d'exemples de monomères hydrophiles cationiques, dont peuvent dériver des unités A_C , on peut mentionner :

- les monomères ammoniumacryloyles ou acryloyloxy comme le chlorure de triméthylammoniumpropylméthacrylate, le chlorure ou le bromure de triméthylammoniuméthylacrylamide ou méthacrylamide, le méthylsulfate de triméthylammoniumbutylacrylamide ou méthacrylamide, le méthylsulfate de triméthylammoniumpropylméthacrylamide (MES), le chlorure de (3-

méthacrylamidopropyl)triméthylammonium (MAPTAC), le chlorure de (3-acrylamidopropyl)triméthylammonium (APTAC), le chlorure ou le méthylsulfate de méthacryloyloxyéthyl triméthylammonium, le chlorure d'acryloyloxyéthyl triméthylammonium ;

- 5 • le bromure, chlorure ou méthylsulfate de 1-éthyl 2-vinylpyridinium, de 1-éthyl 4-vinylpyridinium ;
- les monomères N,N-dialkyldiallylamine comme le chlorure de N,N-diméthyldiallylammonium (DADMAC) ;
- 10 • les monomères polyquaternaires comme le chlorure de diméthylaminopropylméthacrylamide, N-(3-chloro-2-hydroxypropyl) triméthylammonium (DIQUAT) ...

Des exemples de monomères non-ioniques (neutres) hydrophiles ou hydrophobes, dont peuvent dériver des unités A_N , ont déjà été mentionnés plus haut

15 (concernant la partie B).

A titre d'exemples de monomères anioniques ou potentiellement anioniques, dont peuvent dériver des unités A_A , on peut mentionner :

- 20 • des monomères possédant au moins une fonction carboxylique, comme les acides carboxyliques α - β éthyléniquement insaturés ou les anhydrides correspondants, tels que les acides ou anhydrides acrylique, méthacrylique, maleique, l'acide fumarique, l'acide itaconique, le N-méthacroyl alanine, le N-acryloylglycine et leurs sels hydrosolubles
- 25 • des monomères précurseurs de fonctions carboxylates, comme l'acrylate de tertiobutyle, qui engendrent, après polymérisation, des fonctions carboxyliques par hydrolyse.
- des monomères possédant au moins une fonction sulfate ou sulfonate, comme le 2-sulfooxyéthyl méthacrylate, l'acide vinylbenzène sulfonique, l'acide allyl sulfonique, le 2-acrylamido-2méthylpropane sulfonique, l'acrylate ou le méthacrylate de sulfoéthyle , l'acrylate ou le méthacrylate de sulfopropyle et leurs sels hydrosolubles
- 30 • des monomères possédant au moins une fonction phosphonate ou phosphate, comme l'acide vinylphosphonique,... les esters de phosphates éthyléniquement insaturés tels que les phosphates dérivés du méthacrylate d'hydroxyéthyle (Empicryl 6835 de RHODIA) et ceux dérivés des méthacrylates de polyoxyalkylènes et leurs sels hydrosolubles
- 35

A titre d'exemples de monomères zwitterioniques, dont peuvent dériver des unités A_z , on peut mentionner :

- les monomère sulfobétaïnes comme le sulfopropyl diméthylammonium éthyl méthacrylate (SPE de RASCHIG), le sulfopropyl diméthylammonium propyl méhacrylamide (SPP de RASCHIG), le sulfopropyl 2-vinylpyridinium (SPV de RASCHIG)
- les monomères phosphobétaïnes, comme le phosphatoéthyl triméthylammonium éthyl méthacrylate
- les monomères carboxybétaïnes.

10

Bloc hydrophobe B

Le bloc B comprend des unités hydrophobes, généralement non-ioniques. Le bloc B peut aussi comprendre des unités hydrophiles dérivées d'au moins un monomère hydrophile, en quantité suffisamment faible pour conserver au bloc un caractère hydrophobe. Cette quantité peut aller jusqu'à 10% molaire de l'ensemble des monomères dont dérive le bloc B.

15

A titre d'exemples de monomères non-ioniques hydrophobes dont peut dériver la partie B (par exemple bloc B), on peut mentionner :

- les monomères vinylaromatiques tels que styrène, alpha-méthylstyrène, vinyltoluène...
- les halogénures de vinyle ou de vinylidène, comme le chlorure de vinyle, chlorure de vinylidène
- les C_1 - C_{12} alkylesters d'acides α - β monoéthyléniquement insaturés tels que les acrylates et méthacrylates de méthyle, éthyle, butyle, acrylate de 2-éthylhexyle ...
- les esters de vinyle ou d'allyle d'acides carboxyliques saturés tels que les acétates, propionates, versatates, stéarates ... de vinyle ou d'allyle
- les nitriles α - β monoéthyléniquement insaturés contenant de 3 à 12 atomes de carbone, comme l'acrylonitrile, le methacrylonitrile ...
- les α -oléfines comme l'éthylène ...
- les diènes conjugués, comme le butadiène, l'isoprène, le chloroprène,
- les monomères susceptibles de générer des chaînes polydiméthylsiloxane (PDMS). Ainsi la partie B peut être un silicone, par exemple une chaîne polydiméthylsiloxane ou un copolymère comprenant des unités diméthylsiloxy.

20

25

30

35

Les copolymères selon l'invention peuvent être obtenus par toute méthode connue, que ce soit par polymérisation radicalaire, contrôlée ou non, par polymérisation par ouverture de cycle (notamment anionique ou cationique), par polymérisation anionique ou cationique, ou encore par modification chimique d'un polymère.

5 De manière préférée, on met en œuvre des méthodes de polymérisation radicalaire dite vivante ou contrôlée.

A titre d'exemple de procédés de polymérisation dite vivante ou contrôlée, on peut notamment se référer à :

- 10 - les procédés des demandes WO 98/58974, WO 00/75207 et WO 01/42312 qui mettent en œuvre une polymérisation radicalaire contrôlée par des agents de contrôle de type xanthates,
- le procédé de polymérisation radicalaire contrôlée par des agents de contrôles de type dithioesters de la demande WO 98/01478,
- le procédé décrit dans la demande WO 02/08307, notamment pour l'obtention de
15 copolymères comprenant des blocs polyorganosiloxane,
- le procédé de polymérisation radicalaire contrôlée par des agents de contrôle de type dithiocarbamates de la demande WO 99/31144,
- le procédé de polymérisation radicalaire contrôlée par des agents de contrôle de type dithiocarbazates de la demande WO 02/26836,
- 20 - le procédé de polymérisation radicalaire contrôlée par des agents de contrôle de la demande WO03/082928,
- le procédé de polymérisation radicalaire contrôlée par des agents de contrôle de type dithiophosphoroesters de la demande WO 02/10223,
(éventuellement les copolymères à blocs obtenus comme ci-dessus par polymérisation
25 radicalaire contrôlée, peuvent subir une réaction de purification de leur extrémité de chaîne soufrée, par exemple par des procédés de type hydrolyse, oxydation, réduction, pyrolyse ou substitution)
- le procédé de la demande WO 99/03894 qui met en œuvre une polymérisation en présence de précurseurs nitroxydes,
- 30 - le procédé de la demande WO 96/30421 qui utilise une polymérisation radicalaire par transfert d'atome (ATRP),
- le procédé de polymérisation radicalaire contrôlée par des agents de contrôle de type iniferters selon l'enseignement de Otu et al., Makromol. Chem. Rapid. Commun., 3, 127 (1982),
- 35 - le procédé de polymérisation radicalaire contrôlée par transfert dégénératif d'iode selon l'enseignement de Tatemoto et al., Jap. 50, 127, 991 (1975), Daikin Kogyo Co Ltd Japan et Matyjaszewski et al., Macromolecules, 28, 2093 (1995),

- le procédé de polymérisation radicalaire contrôlée par les dérivés du tetraphényléthane, divulgué par D. Braun et al. Dans Macromol. Symp. 111,63 (1996), ou encore,
- 5 - le procédé de polymérisation radicalaire contrôlée par des complexes organocobalt décrit par Wayland et al. Dans J.Am.Chem.Soc. 116,7973 (1994)
- le procédé de polymérisation radicalaire contrôlée par du diphényléthylène (WO 00/39169 ou WO 00/37507).

10 Le rapport pondéral entre le(s) bloc(s) A et le(s) bloc(s) B est de préférence supérieur ou égal à 50/50. La masse molaire totale comprise entre 1000 et 100000, de préférence entre 2000 et 40000, de préférence entre 3000 et 20000.

Selon des modes de réalisation particulièrement intéressants:

- 15 - la phase hydrophobe comprend un ester d'acide gras et le copolymère à blocs est un dibloc comprenant:
 - un bloc A dérivant d'acide acrylique (PAA) et un bloc B dérivant d'acrylate de butyle (PABU) ou,
 - un bloc A dérivant d'acrylamide (PAM) et un bloc B dérivant d'acrylate de butyle (PABU),
 - 20 - un bloc A dérivant de d'acide acrylique (PAA) et un bloc B dérivant d'acétate de vinyle (PVAc).
- la phase hydrophobe comprend une silicone et le copolymère à bloc est un dibloc comprenant:
 - un bloc A dérivant d'acide acrylique (PAA) et un bloc B dérivant d'acrylate de butyle (PABU) ou,
 - 25 - un bloc A dérivant de polyvinyle pyrrolidone (PVP) et un bloc B dérivant d'acrylate de butyle (PABU).
- la phase hydrophobe comprend une silicone et le copolymère à bloc est un tribloc comprenant deux blocs A dérivant de d'acide acrylique (PAA) et un bloc B polydiméthylorganosiloxane (PDMS).
- 30

A titre d'autres polymères hydrosolubles ou hydrodispersables pouvant être utilisés en mélange, on cite par exemple les copolymère de diisobutylène et d'anhydride maléique, par exemple de Geropon EGPM commercialisé par Rhodia. On cite
35 également les dérivés d'amidon, les polypeptides, l'alcool polyvinylique et ses dérivés, la caséine. Des polymères hydrosolubles ou hydrodispersables sont notamment décrits dans les documents WO 97/15385 (R 95139G1), WO 00/26280 (R 98145), WO

02/32563 (R 00137), WO 03/006148 (R 01103), WO 99/55819, US 3971852, WO 97/15386 (R 95140), WO 97/15387 (R 95141), WO 99/38611 (R 98011) et WO 99/38945 (R 98010).

5 Emulsifiant supplémentaire

L'émulsion séchée peut comprendre en plus un émulsifiant, par exemple un tensioactif non ionique ou anionique.

Les tensioactifs non ioniques peuvent être choisis parmi les tensioactifs polyalcoxylés non ioniques, tels que par exemple :

- 10 -les alcools gras polyalcoxylés ;
- les triglycérides polyalcoxylés ;
- les esters d'acides gras polyalcoxylés ;
- les esters de sorbitan polyalcoxylés ;
- les amides d'acides gras polyalcoxylés ;
- 15 -les amines grasses polyalcoxylées ;
- les amidoamines polyalcoxylées ;
- les di(phényl-1 éthyl) phénols polyalcoxylés ;
- les tri(phényl-1 éthyl) phénols polyalcoxylés ;
- les alkylphénols polyalcoxylés ;
- 20 -les polysiloxanes polyalcoxylés ;
- les produits résultant de la condensation de l'oxyde d'éthylène ou de l'oxyde de propylène avec l'éthylènediamine ;
- les hydrocarbures terpéniques polyalcoxylés ;
- les alkylpolyglycosides polyalcoxylés,
- 25 seuls ou en mélanges.

Par (poly)alcoxylés, on désigne des motifs éthoxylés, propoxylés, ou leurs combinaisons. De préférence, les tensioactifs comprennent des motifs éthoxylés, ou éthoxylés/propoxylés.

30 Le nombre de motifs éthoxylés (OE) et/ou propoxylés (OP) de ces tensioactifs varie habituellement de 1 à 100, plus particulièrement de 1 à 50.

Les alcools gras OE ou OE/OP comprennent généralement de 6 à 22 atomes de carbone, les motifs OE et OP étant exclus de ces nombres. De préférence, ces motifs sont des motifs éthoxylés (OE).

35 Les acides gras OE ou OE/OP comprennent notamment de 6 à 22 atomes de carbone, les motifs OE et OP étant exclus de ces nombres. De préférence, ces motifs sont des motifs éthoxylés (OE).

Les triglycérides OE ou OE/OP, de préférence OE, sont plus particulièrement des triglycérides d'origine végétale ou animale, comme par exemple tels que l'huile de lin, l'huile de soja, l'huile de ricin, l'huile de colza, etc.

5 Les esters d'acides gras OE ou OE/OP comprennent généralement, pour la partie acide, de 6 à 22 atomes de carbone, les motifs OE et OP étant exclus de ces nombres, et sont de préférence éthoxylés (OE).

Les esters de sorbitan OE ou OE/OP, de préférence OE, sont plus particulièrement des esters du sorbitol cyclisé d'acide gras comprenant de 10 à 20 atomes de carbone comme l'acide laurique, l'acide stéarique ou l'acide oléique.

10 Le terme triglycéride OE ou OE/OP vise dans la présente invention, aussi bien les produits obtenus par alcoxylation d'un triglycéride par l'oxyde d'éthylène et/ou par l'oxyde de propylène que ceux obtenus par transestérification d'un triglycéride par un polyéthylèneglycol et/ou du polypropylèneglycol.

15 De même, le terme ester d'acide gras OE ou OE/OP inclut aussi bien les produits obtenus par alcoxylation d'un acide gras par l'oxyde d'éthylène et/ou l'oxyde de propylène que ceux obtenus par transestérification d'un acide gras par un polyéthylèneglycol et/ou polypropylèneglycol.

20 Les amines et les amides gras OE ou OE/OP ont généralement de 6 à 22 atomes de carbone, les motifs OE et OP étant exclus de ces nombres, et sont de préférence éthoxylées (OE).

Les amidoamines OE ou OE/OP ont habituellement de 2 à 22 atomes de carbone pour les motifs hydrocarbonés, les motifs OE et OP étant exclus de ces nombres, et sont de préférence éthoxylées (OE).

25 Les alkylphénols OE ou OE/OP sont classiquement 1 ou 2 groupes alkyles, linéaires ou ramifiés, ayant 4 à 12 atomes de carbone. A titre d'exemple on peut citer notamment les groupes octyles, nonyles ou dodécyles.

Les polysiloxanes, de préférence éthoxylés (OE), sont plus particulièrement des polyalkylsiloxanes linéaires ou ramifiés, comprenant 2 à 10 atomes de silicium, et dans lesquels les groupements alkyle sont de préférence des radicaux méthyle.

30 Les hydrocarbures terpéniques convenables, de préférence OE ou OE/OP, sont notamment ceux dérivés d' α - ou de β - pinènes. Ils ont été décrits dans la demande internationale WO 96/01245.

35 Les alkylpolyglycosides peuvent être obtenus par condensation du glucose avec des alcools gras primaires présentant un groupe alkyle en C₄-C₂₀ ainsi qu'un nombre moyen de motifs glucose de l'ordre 0,5 à 3 par mole d'alkylpolyglycoside.

Pour ce qui concerne les tensioactifs anioniques, on peut citer notamment les suivants :

- 5

- les alkylesters sulfonates, par exemple de formule $R-CH(SO_3M)-CH_2COOR'$, où R représente un radical hydrocarboné en C_8-C_{20} , de préférence en $C_{10}-C_{16}$, éventuellement porteur d'une ou plusieurs insaturations, R' un radical alkyle en C_1-C_6 , de préférence en C_1-C_3 et M est un atome d'hydrogène, un cation alcalin (sodium, potassium, lithium) alcalino-terreux (calcium par exemple) ou ammonium non substitué ou substitué (méthyl-, diméthyl-, triméthyl-, tétraméthylammonium, diméthyl pipéridinium ...) ou dérivé d'une alcanolamine (monoéthanolamine, diéthanolamine, triéthanolamine ...). On peut citer tout particulièrement les méthyl ester sulfonates dont le radical R est en $C_{14}-C_{16}$;
- 10

- les alkylesters sulfates, par exemple de formule $R-CH(OSO_3M)-CH_2COOR'$, où R représente un radical hydrocarboné en C_8-C_{20} , de préférence en $C_{10}-C_{16}$, éventuellement porteur d'une ou plusieurs insaturations, R' un radical alkyle en C_1-C_6 , de préférence en C_1-C_3 et M a la signification ci-dessus ;
- 15

- les alkylbenzènesulfonates, plus particulièrement en C_9-C_{20} , les alkylsulfonates primaires ou secondaires, notamment en C_8-C_{22} , les alkylglycérol sulfonates ;
- 20

- les alkylsulfates par exemple de formule $ROSO_3M$, où R représente un radical alkyle ou hydroxyalkyle en $C_{10}-C_{24}$, de préférence en $C_{12}-C_{20}$; M a la signification ci-dessus ;
- 25

- les alkyléthersulfates par exemple de formule $RO(AO)_nSO_3M$ où R représente un radical alkyle ou hydroxyalkyle en $C_{10}-C_{24}$, de préférence en $C_{12}-C_{20}$; OA représentant un groupement éthoxylé et/ou propoxylé ; M a la signification ci-dessus, n variant généralement de 1 à 4, comme par exemple le laurylethersulfate avec $n = 2$;
- 30

- les alkylamides sulfates, par exemple de formule $RCNHR'OSO_3M$ où R représente un radical alkyle en C_2-C_{22} , de préférence en C_6-C_{20} , R' un radical alkyle en C_2-C_3 , M a la signification ci-dessus, ainsi que leurs dérivés polyalcoxylés (éthoxylés et/ou propoxylés) ;
- 35

- les sels d'acides gras saturés ou insaturés, par exemple comme ceux en C_8-C_{24} , de préférence en $C_{14}-C_{20}$ et d'un cation ayant la même définition que M, les N-acyl N-alkyltaurates, les alkyliséthionates, les alkylsuccinamates, les monoesters ou diesters de sulfosuccinates, les N-acyl sarcosinates, les polyéthoxycarboxylates ; et
- les alkyl- ou dialkyl- sulfosuccinates, par exemple comme ceux en C_6-C_{24} ; le cation étant de même définition que M ; notamment les dioctylsulfosuccinate de sodium ;

- les mono et di esters phosphates, par exemple de formule suivante : $(RO)_x-P(=O)(OM)_x$ ou R représente un radical alkyle, alkylaryle, arylalkyle, aryle, éventuellement polyalcoxylés, x et x' étant égaux à 1 ou 2, à la condition que la somme de x et x' soit égale à 3, M a la signification ci-dessus ;
5 notamment dérivés des alcools gras polyalcoxylés, des di- et tri- (phényl-1 éthyl) phénols polyalcoxylés ; des alkylphénols polyalcoxylés ;
seuls ou en mélanges.

10 Autres composés

L'émulsion séchée peut comprendre d'autres ingrédients, qui peuvent être utiles lors de sa préparation, ou qui peuvent être utiles pour en moduler les propriétés ou les applications.

15 Il peut notamment s'agir d'ingrédients actifs (c'est à dire d'ingrédients ayant une fonction lors de l'utilisation, par exemple dans une formulation liquide), compris dans la matrice, et formulables dans une phase aqueuse.

Il peut également s'agir d'agents anti-mousse, d'oses tels que décrits dans le document WO 03/055584 (R 01186), ou de complexants comprenant au moins un des éléments des colonnes IIA, IVA, VA, VIII, IB, et IIIB, permettant de contrôler plus
20 aisément la libération de la phase hydrophobe lors d'une redispersion dans l'eau, comme décrit dans le document WO 03/006148 (R 01103).

L'émulsion séchée peut éventuellement contenir de l'eau résiduelle. La teneur en eau est avantageusement inférieure à 10% en poids, encore plus préférablement inférieure à 3%.

25

Procédé

Etape a) préparation de l'émulsion

Lors d'une première étape du procédé, on prépare une émulsion comprenant la phase hydrophobe liquide, dispersée dans la phase aqueuse. L'émulsion comprend le
30 polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, et éventuellement un émulsifiant en plus.

Toutes les méthodes de préparation d'une émulsion peuvent être utilisées. Elles sont connues de l'homme du métier. Des méthodes sont décrites, par exemple, dans "ENCYCLOPEDIA of EMULSIONS TECHNOLOGY", volumes 1 à 3 de Paul BECHER édités par MARCEL DEKKER INC., 1983, et peuvent être mises en œuvre dans le
35 cadre de la présente invention.

Ainsi, la méthode dite d'émulsification en phase directe peut être utilisée. Il est rappelé brièvement que cette méthode consiste à préparer un mélange contenant l'eau

et des émulsifiants, y compris le polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, puis à introduire la phase hydrophobe sous forme liquide, sous agitation.

Une autre méthode convenable est l'émulsification par inversion de phases. Selon cette voie, on mélange la phase hydrophobe avec un émulsifiant on introduit goutte à goutte et sous agitation, l'eau pouvant contenir les autres constituants tels que le polymère hydrosoluble ou hydrodispersable par exemple. A partir d'une certaine quantité d'eau introduite, il se produit une inversion de l'émulsion. On obtient alors une émulsion directe huile dans eau. On dilue ensuite l'émulsion obtenue dans l'eau de manière à obtenir une fraction volumique en phase dispersée appropriée.

On peut enfin préparer l'émulsion en mettant en œuvre des broyeurs colloïdaux tels que MANTON GAULIN et MICROFLUIDIZER (MICROFLUIDICS).

La taille moyenne des gouttelettes de phase hydrophobe dispersées dans la phase aqueuse est en général comprise entre 0,1 et 50 μm , souvent entre 1 et 10 micromètres et préférentiellement entre 0,2 et 5 micromètres (exprimée par rapport au volume de particules ; mesurée au moyen d'un granulomètre à diffraction laser de type HORIBA).

L'émulsification peut être réalisée à une température voisine de la température ambiante, bien que des températures plus faibles ou plus élevées soient envisageables.

Selon un premier mode de réalisation, l'émulsion comprend la phase aqueuse, la phase hydrophobe et du polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, sans adjonction supplémentaire d'un agent émulsifiant. Dans ce mode de réalisation, le polymère peut avoir une fonction d'émulsifiant, en plus de sa fonction de matrice future après séchage.

Selon un deuxième mode de réalisation, l'émulsion comprend la phase aqueuse, la phase hydrophobe, du polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, et en plus un agent émulsifiant, différent du polymère, par exemple un tensioactif. Dans ce mode de réalisation, l'agent émulsifiant a pour fonction d'aider à l'émulsification, et/ou de participer au contrôle de la taille des gouttelettes de la phase aqueuse. Par ce mode de réalisation il est généralement possible d'obtenir des émulsions dont la taille des gouttelettes de phase hydrophobe est plus restreinte (émulsification plus efficace) .

La quantité d'eau présente dans l'émulsion, avant séchage, peut être comprise entre 5 et 99% en poids, de préférence entre 20% et 70% en poids. De manière générale on préfère utiliser de faibles quantités d'eau, car celle-ci doit être éliminée par la suite.

Etapes b) c) d) séchage, mise en forme

La méthode mise en œuvre pour éliminer l'eau de l'émulsion et obtenir l'émulsion séchée, peut être effectuée par tout moyen connu de l'homme du métier.

5 Cette opération a lieu de telle sorte que les divers éléments constitutifs du mélange sont soumis à des températures inférieures à celles de leur dégradation.

Selon un premier mode de réalisation de l'invention, on peut envisager un séchage en étuve. De préférence, ce séchage a lieu en couche mince. Plus particulièrement, la température à laquelle est effectué le séchage est inférieure ou égale à 100°C, de préférence comprise entre 30 et 90°C, de préférence entre 50 et 10 90°C.

Selon un autre mode de réalisation particulier de l'invention, on effectue un séchage dit rapide, du mélange (ou de l'émulsion). Convient à ce titre le séchage par atomisation, en lit fluidisé, mettant en œuvre des tambours Duprat®, ou une lyophilisation (congélation-sublimation).

15 Le séchage par atomisation, par exemple à l'aide d'un appareil NIRO, ou en lit fluidisé par exemple à l'aide d'un appareil AEROMATIC, peut s'effectuer de manière habituelle dans tout appareil connu tel que par exemple une tour d'atomisation associant une pulvérisation réalisée par une buse ou une turbine avec un courant de gaz chaud. La température d'entrée du gaz chaud (en général de l'air), en tête de colonne, est de 20 préférence comprise entre 50°C et 250°C et la température de sortie est de préférence inférieure à la température de dégradation des éléments constitutifs du granulé obtenu.

Dans le cas d'opérations de séchage du mélange (ou de l'émulsion) réalisées au moyen de tambour Duprat®, ou de tout moyen permettant d'obtenir rapidement un film sec qui est séparé du support séchant par une opération de raclage par exemple, on 25 obtient des particules que l'on peut éventuellement broyer. Si nécessaire, ces particules peuvent faire l'objet d'une mise en forme ultérieure, comme une étape d'agglomération, de manière à obtenir des granulés.

Il est à noter que des additifs, tels que les agents antimottants peuvent être 30 incorporés aux granulés au moment de cette étape de séchage.

On recommande, à titre d'exemple, d'utiliser une charge choisie notamment parmi le carbonate de calcium, le sulfate de baryum, le kaolin, la silice, la bentonite, l'oxyde de titane, le talc, l'alumine hydratée et le sulfoaluminate de calcium.

De préférence, le séchage est effectué de telle sorte que qu'au moins 90% en 35 poids de la phase aqueuse externe sont éliminés, de préférence entre 90 et 95 % en poids. La quantité d'eau résiduelle est de préférence inférieure à 3% en poids.

Etapes b) c) d) séchage, mise en forme

La méthode mise en œuvre pour éliminer l'eau de l'émulsion et obtenir l'émulsion séchée, peut être effectuée par tout moyen connu de l'homme du métier.

5 Cette opération a lieu de telle sorte que les divers éléments constitutifs du mélange sont soumis à des températures inférieures à celles de leur dégradation.

10 Selon un premier mode de réalisation de l'invention, on peut envisager un séchage en étuve. De préférence, ce séchage a lieu en couche mince. Plus particulièrement, la température à laquelle est effectué le séchage est inférieure ou égale à 100°C, de préférence comprise entre 30 et 90°C, de préférence entre 50 et 90°C.

Selon un autre mode de réalisation particulier de l'invention, on effectue un séchage dit rapide, du mélange (ou de l'émulsion). Convient à ce titre le séchage par atomisation, en lit fluidisé, mettant en œuvre des tambours Duprat®, ou une lyophilisation (congélation-sublimation).

15 Le séchage par atomisation, par exemple à l'aide d'un appareil NIRO, ou en lit fluidisé par exemple à l'aide d'un appareil AEROMATIC, peut s'effectuer de manière habituelle dans tout appareil connu tel que par exemple une tour d'atomisation associant une pulvérisation réalisée par une buse ou une turbine avec un courant de gaz chaud. La température d'entrée du gaz chaud (en général de l'air), en tête de colonne, est de
20 préférence comprise entre 50°C et 250°C et la température de sortie est de préférence inférieure à la température de dégradation des éléments constitutifs du granulé obtenu.

Dans le cas d'opérations de séchage du mélange (ou de l'émulsion) réalisées au moyen de tambour Duprat®, ou de tout moyen permettant d'obtenir rapidement un film sec qui est séparé du support séchant par une opération de raclage par exemple, on
25 obtient des particules que l'on peut éventuellement broyer. Si nécessaire, ces particules peuvent faire l'objet d'une mise en forme ultérieure, comme une étape d'agglomération, de manière à obtenir des granulés.

30 Il est à noter que des additifs, tels que les agents antimottants peuvent être incorporés aux granulés au moment de cette étape de séchage.

On recommande, à titre d'exemple, d'utiliser une charge choisie notamment parmi le carbonate de calcium, le sulfate de baryum, le kaolin, la silice, la bentonite, l'oxyde de titane, le talc, l'alumine hydratée et le sulfoaluminate de calcium.

35 De préférence, le séchage est effectué de telle sorte que qu'au moins 90% en poids de la phase aqueuse externe sont éliminés, de préférence entre 90 et 95 % en poids. De préférence, l'eau comprend moins de 0,5 mol/L de sel. La quantité d'eau résiduelle est de préférence inférieure à 3% en poids.

Utilisations:

L'émulsion séchée peut être utilisée:

- dans des formulations phytosanitaires,
- dans des formulations pour le soin du linge, par exemple dans des lessives en poudre
- 5 ou en tablettes, pour la formulation d'adoucissants, la vectorisation de parfums, la formulation d'antimousses, ou de silicones par exemple pour un dépôt sur des fibres,
- dans des formulations pour lave-vaisselle automatique, sous forme de poudres ou tablettes,
- dans des formulations cosmétiques,
- 10 - dans des lingettes pour les soins domestiques,
- dans des lingettes ou pour les soins de la peau
- dans des lingettes pour le soin des bébés,
- dans des couches-culotte
- dans des lingettes de démaquillage,
- 15 - dans des formulations de sels de bains,
- dans des formulations de matériaux de bâtiments et/ou de travaux publics, par exemple pour la formulation de retardateurs ou d'accélérateurs de prise de ciments,
- dans des formulations de revêtements de surfaces, par exemple dans des peintures.
- pour formuler sous forme solide des huiles silicones, par exemple des antimousses.

20

D'autres détails ou avantages de l'invention apparaîtront au vu des exemples qui suivent sans effet limitatif.

Exemples25 Ingrédients:

Polymère à blocs 1	PABU-PAA 1k-4k	Polymère dibloc synthétisés par polymérisation radicalaire contrôlée par un Xanthate
Polymère à blocs 2	PABU-PVP 1k-4k	
Polymère à blocs 3	PAA-PDMS-PAA 7k-1,3k-7k	
Polymère comparatif 1	Alcool polyvinylique	Rhodoviol 25/140, Kuraray
Polymère comparatif 2	Copolymère d'anhydride maléique et de diisobutylène	Geropon EGPM, Rhodia
Phase hydrophobe 1	Huile silicone	Rhodorsil H1669, Rhodia
Phase hydrophobe 2	Huile silicone	Rhodiarsil 47V100, Rhodia
Phase Hydrophobe 3	Résine silicone MDT 0,5 % OH	Rhodorsil 4509D, Rhodia
Tensioactif 1	Tensioactif non ionique Trideceth 8 OE	Rhodasurf ROX, Rhodia
Phase aqueuse	Eau distillée	

EXEMPLES 1-3

Des émulsions séchées sont préparées selon l'une des procédures suivantes:

Procédure 1:

- solubiliser le polymère à blocs dans l'eau.
- 5 - Ajouter la phase hydrophobe sous agitation avec un agitateur Ultra-turrax tournant à 13500 t/mn. Après addition, poursuivre l'agitation pendant 2 minutes.
- verser l'émulsion obtenue dans une cuve métallique à fonds plat de façon à obtenir une couche d'émulsion de l'ordre de 1 mm d'épaisseur.
- placer la cuve dans une étuve à 70°C jusqu'à élimination maximale de l'eau contenue
- 10 dans l'émulsion (vérification par pesée à poids constant).

Procédure 2:

- solubiliser le tensioactif dans une partie du poids d'eau.
- Ajouter la phase hydrophobe sous agitation avec un agitateur Ultra-turrax tournant à
- 15 13500 t/mn. Après addition, poursuivre l'agitation pendant 2 minutes.
- Procéder à 3 passages de l'émulsion sous une pression de 200 bars dans un homogénéiseur Microfluideur pour abaisser sa granulométrie.
- Ajouter le polymère à blocs préalablement solubilisé dans le reste de l'eau sous agitation (ultra turrax à 9500 t/mn pendant 30 secondes)
- 20 - verser l'émulsion obtenue dans une cuve métallique à fonds plat de façon à obtenir une couche d'émulsion de l'ordre de 1 mm d'épaisseur.
- placer la cuve dans une étuve à 70°C jusqu'à élimination maximale de l'eau contenue dans l'émulsion (vérification par pesée à poids constant).



Emulsions avant séchage:

Ingrédients	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
Polymère à blocs 1	8% en poids	4,8% en poids	
Polymère à blocs 2			7,4% en poids
Tensioactif 1		0,5% en poids	0,5% en poids
Phase hydrophobe 1	40% en poids		
Phase hydrophobe 2		38,0% en poids	37,0% en poids
eau	52% en poids	56,7% en poids	55,1% en poids

Emulsions séchées

Ingrédients	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
Polymère à blocs 1	16,7% en poids	11,1% en poids	
Polymère à blocs 2			16,5% en poids
Tensioactif 1		1,1% en poids	1,1% en poids
Phase hydrophobe 1	83,3% en poids		
Phase hydrophobe 2		87,8% en poids	82,4% en poids
eau	<3% en poids	<3% en poids	<3% en poids

5

Evaluation

	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
D50* avant séchage	1.4 µm	0.9 µm	0.9 µm
Aspect macroscopique après séchage – Redispersión dans l'eau	Film sec et homogène – pas de coalescence. Redispersión facile.	Film sec et homogène – pas de coalescence. Redispersión facile.	Film légèrement collant et homogène – pas de coalescence. Redispersión facile.
D50* après séchage et redispersion*	1.5 µm	1.1 µm	0.9 µm

* D50 : diamètre médian des gouttelettes émulsionnées, mesuré avec un granulomètre à diffraction laser HORIBA

** Redispersión : Le film d'émulsion séchée est grossièrement broyé (0.5 à 2 µm). 0,5 g de la poudre obtenue sont ajoutés à 4,5 g d'eau dans un flacon de 10 ml. Le flacon est agité pendant 1 minute par simple retournement. En fin d'agitation, la dispersion est totale.

10

EXEMPLES 4-7

Des émulsions à 80% de phase hydrophobe 3 dans eau stabilisées par le polymère à blocs 3 (exemple 4) sont préparées en ajoutant petit à petit la phase hydrophobe 3 dans une solution aqueuse (eau pH 10) polymère à blocs 3 à l'aide d'un Ultra Turrax à 13500trs/mn.

Comparativement, des émulsions de phase hydrophobe 3 à 80% stabilisées par un tensioactif non-ionique classique (tensioactif 1) (exemple comparatif 5) sont préparées en ajoutant petit à petit la phase hydrophobe 3 dans une solution aqueuse de tensioactif 1 à l'aide d'un Ultra Turrax à 13500trs/mn.

Les caractéristiques des émulsions sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Ingrédients	Exemple 4	Exemple 5 (comparatif)
Polymère à blocs 3 (% poids / phase hydrophobe)	5% (9,62 g à 16% dans eau)	
Tensioactif 1 (% poids / phase hydrophobe)		5% en poids (1,82 g à 85% dans eau)
Phase hydrophobe 3	30,78 g 80% / émulsion	30,95 g 80% / émulsion
Aspect de l'émulsion	Semi-fluide	Compacte
Diamètre moyen (µm)	4,7	0,7

La taille moyenne des particules est déterminée à l'aide d'un granulomètre Coulter LS 130.

Ces émulsions sont séchées sur plaque de verre à température ambiante et en étuve à 105°C pour former un film.



Les résultats sont les suivants:

	Exemple 4	Exemple comparatif 5
Séchage à l'ambiante, aspect du film	Blanc, non collant, cassant	Transparent, mou, huileux
Séchage à l'ambiante, particules visibles au microscope	Oui	Non
Séchage en étuve, aspect du film	Blanc, non collant, cassant	Transparent, mou, huileux
Séchage en étuve, particules visibles au microscope	Oui	Non
Séchage à l'ambiante, Réhydratation du film	Facile	Impossible
Séchage en étuve, réhydratation du film	Facile	Impossible

Les films avant et après rehydratation sont observés à l'aide d'un microscope optique Olympus BX 60 (1 graduation = 8.23 µm)

5 On réalise de manière similaire des émulsions séchées avec des polymères comparatifs.

Ingrédients	Exemple 6 (comparatif)	Exemple 7 (comparatif)
Polymère comparatif 1 (% poids / phase hydrophobe)	5% (15,4 g à 10% dans eau)	
Polymère comparatif 2 (% poids / phase hydrophobe)		5% (3,3 g à 16% dans eau)
Phase hydrophobe 3	30 g 80% / émulsion	30,78 g 80% / émulsion
Aspect de l'émulsion	Compacte	Semi fluide
Diamètre moyen (µm)	3,33	6,86

La taille moyenne des particules est déterminée à l'aide d'un granulomètre Coulter LS 130.

	Exemple 6 (Comparatif)	Exemple 7 (Comparatif)
Séchage à l'ambiante, aspect du film	Semi-transparent, non collant, pas lisse	Transparent, mou, huileux
Séchage à l'ambiante,	Oui	Oui

particules visibles au microscope		
Séchage en étuve, aspect du film	Semi-transparent, non collant, pas lisse	Transparent, mou, huileux
Séchage en étuve, particules visibles au microscope	Non	Oui
Séchage à l'ambiante, Réhydratation du film	Facile	Facile, mais huileux, particules regroupées en surface
Séchage en étuve, réhydratation du film	Impossible	Facile, mais huileux, particules regroupées en surface

Les films avant et après rehydratation sont observés à l'aide d'un microscope optique Olympus BX 60 (1 graduation = 8.23 μm).



REVENDEICATIONS

1. Emulsion séchée comprenant une matrice comprenant un polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, dans laquelle est dispersée une phase hydrophobe liquide, caractérisée en ce que:
- le polymère hydrosoluble ou hydrodispersable compris dans la matrice comprend un copolymère à blocs hydrosoluble ou hydrodispersable comprenant un ou plusieurs bloc(s) hydrophile(s) A et un ou plusieurs blocs hydrophobe(s) B, seul ou en mélange avec un autre polymère hydrosoluble ou hydrodispersable,
 - le rapport pondéral entre la phase hydrophobe et la matrice est supérieur à 70/30, de préférence supérieur à 80/20, et
 - la matrice comprend au moins 50% en poids de polymère hydrosoluble ou hydrodispersable.
2. Emulsion séchée selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle comprend en plus un composé émulsifiant.
3. Emulsion séchée selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la matrice comprend au moins 80% en poids de polymère hydrosoluble ou hydrodispersable.
4. Emulsion séchée selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la matrice ne comprend pas plus de 20%, de préférence pas plus de 10%, en poids d'un sel.
5. Emulsion séchée selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la phase hydrophobe comprend un composé choisi parmi:
- les silicones,
 - les parfums,
 - les huiles organiques, minérales ou végétales ou minérales, et les dérivés de ces huiles, lesdites huiles et dérivés étant non miscibles à l'eau,
 - les solvants organiques non miscibles à l'eau,
 - les matières actives non hydrosolubles ou hydrodispersables,
 - leurs mélanges, en solutions dispersion ou émulsions.
6. Emulsion séchée selon la revendication précédente caractérisée en ce que la phase hydrophobe est une composition comprenant une phase intermédiaire non miscible à

l'eau dans laquelle est dispersée une phase interne non miscible ou non soluble dans la phase intermédiaire.

5 7. Emulsion séchée selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le rapport pondéral entre le(s) bloc(s) A et le(s) bloc(s) B est supérieur ou égal à 50/50.

10 8. Emulsion séchée selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le polymère hydrosoluble ou hydrodispersable est un copolymère dibloc A-B ou tribloc A-B-A, dont le bloc A est hydrophile et le bloc B est hydrophobe.

9. Emulsion séchée selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que au moins un bloc, de préférence au moins deux, dérive de monomères éthyléniquement insaturés, de préférence mono-alpha-éthyléniquement insaturés.

15 10. Procédé de préparation d'une émulsion séchée selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes:

20 a) préparer une émulsion comprenant une phase aqueuse dans laquelle est dispersée la phase hydrophobe liquide dispersée dans l'eau, l'émulsion comprenant le copolymère hydrosoluble ou hydrodispersable la matrice seul ou en mélange avec un autre polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, et éventuellement un composé émulsifiant en plus, et

b) éliminer l'eau, pour obtenir une émulsion séchée,

c) éventuellement mettre l'émulsion séchée sous forme de poudre ou de granulés,

d) récupérer l'émulsion séchée.

25

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que lors de l'étape b) l'eau est éliminée par évaporation en couche mince, lyophilisation, ou par atomisation de l'émulsion.

30 12. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la proportion pondérale entre la phase aqueuse et la phase hydrophobe comprise entre 5 et 99% en ce que l'eau comprend moins de 0,5 mol/L de sel.

35 13. Utilisation de l'émulsion séchée selon l'une des revendications précédentes, dans des formulations phytosanitaires, dans des formulations pour le soin du linge, dans des formulations pour lave-vaisselle, dans des formulations cosmétiques, dans des lingettes pour les soins domestiques ou pour les soins de la peau ou pour le soin des bébés,

l'eau dans laquelle est dispersée une phase interne non miscible ou non soluble dans la phase intermédiaire.

5 7. Emulsion séchée selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le rapport pondéral entre le(s) bloc(s) A et le(s) bloc(s) B est supérieur ou égal à 50/50.

10 8. Emulsion séchée selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le polymère hydrosoluble ou hydrodispersable est un copolymère dibloc A-B ou tribloc A-B-A, dont le bloc A est hydrophile et le bloc B est hydrophobe.

9. Emulsion séchée selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que au moins un bloc, de préférence au moins deux, dérive de monomères éthyléniquement insaturés, de préférence mono-alpha-éthyléniquement insaturés.

15 10. Procédé de préparation d'une émulsion séchée selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes:

20 a) préparer une émulsion comprenant une phase aqueuse dans laquelle est dispersée la phase hydrophobe liquide dispersée dans l'eau, l'émulsion comprenant le copolymère hydrosoluble ou hydrodispersable la matrice seul ou en mélange avec un autre polymère hydrosoluble ou hydrodispersable, et éventuellement un composé émulsifiant en plus, et

b) éliminer l'eau, pour obtenir une émulsion séchée,

c) éventuellement mettre l'émulsion séchée sous forme de poudre ou de granulés,

25 d) récupérer l'émulsion séchée.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que lors de l'étape b) l'eau est éliminée par évaporation en couche mince, lyophilisation, ou par atomisation de l'émulsion.

30 12. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la proportion pondérale entre la phase aqueuse et la phase hydrophobe comprise entre 5 et 99% en ce que l'eau comprend moins de 0,5 mol/L de sel.

35 13. Utilisation de l'émulsion séchée selon l'une des revendications 1 à 9, dans des formulations phytosanitaires, dans des formulations pour le soin du linge, dans des formulations pour lave-vaisselle, dans des formulations cosmétiques, dans des lingettes pour les soins domestiques ou pour les soins de la peau ou pour le soin des bébés,

dans des couches-culottes, dans des formulations de matériaux de bâtiments et/ou de travaux publics, dans des formulations de revêtements de surfaces, par exemple dans des peintures.



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

► N° Indigo 0 825 83 85 87
0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

N° 11235*03**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S)** Page N° 1.. / 2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 0 W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)		R 04023
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		04 02646
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) EMULSION SECHEE, SON PROCEDE DE PREPARATION, ET SES UTILISATIONS		
LE(S) DEMANDEUR(S) : RHODIA CHIMIE 26 quai Alphonse Le Gallo 92512 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1	Nom	DEROO
	Prénoms	Sophie
Adresse	Rue	10 rue La Vallée aux Renards
	Code postal et ville	914240 L'HAY LES ROSES
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	SENECHAL
	Prénoms	Alain
Adresse	Rue	95 rue de Paris
	Code postal et ville	914220 CHARENTON
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	MERCIER
	Prénoms	Jean-Michel
Adresse	Rue	Parc des Aigles - Bat. D 3G Chemin de l'Etrier
	Code postal et ville	160270 GOUVIEUX
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) 06/07/05 Vincent BOITTIAUX Direction de la Propriété Industrielle		

reçue le 06/07/2005



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

► N° Indigo 0 825 83 85 87

0,15 € TTC/mm

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2../2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)		R 04023
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		04 02646
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) EMULSION SECHEE, SON PROCEDE DE PREPARATION, ET SES UTILISATIONS		
LE(S) DEMANDEUR(S) : RHODIA CHIMIE 26 quai Alphonse Le Gallo 92512 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1	Nom	MARTIN
	Prénoms	Nadia
Adresse	Rue	148 rue Duguesclin
	Code postal et ville	6 9 0 0 6 LYON
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) 06/07/05 Vincent BOITTIAUX Direction de la Propriété Industrielle		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.